

Data : 30.05.19	Wymagania dotyczące kontroli wzrokowej dla obrabianego maszynowo produktu (C24M)
Sęki	Bez ograniczeń.
Rozszczepy na końcach ²	Rozszczepy na końcach mniejsze niż połowa grubości, nie są brane pod uwagę.
Pęknięcia trawersujące ²	Tylko rozszczepy końcowe, które nie są dłuższe niż szerokość materiału.
Maksymalna krzywizna na 2 metry	Łuk: 10 mm. Sprężystość: 8mm. Wygięcie 2 mm / 25 mm szerokości. Bańka: Bez ograniczeń.
Uszkodzenia mechaniczne	Załamanie nie może być dłuższe niż 1/3 długości materiału, uszkodzenia mechaniczne uważa się za załamanie.
Wysięki żywiczne	Bez ograniczeń.
Okorek	Bez ograniczeń.
Przebarwienia	Sinienie i zgnilizna nie są dozwolone.
Uszkodzenie przez owady	Niedopuszczalne.
Zawartość wilgoci	18 ± 2 %.
Jakość powierzchni	Nieheblowana powierzchnia zgodnie z tolerancjami opisanymi w normie Grubość ± 1 mm Szerokość ± 1 mm Długość -0/+1 mm Powierzchnia niedostrugana jest dozwolona, jeżeli pomiary mieszczą się w granicach dopuszczonych przez standard.
	Dopuszczalne jest 5% odchylenie od podanych wymagań. ² Długość szczelin jest związana z zawartością wilgoci, dlatego też ustalone zasady Mają zastosowanie momencie, gdy materiał jest klasyfikowany.